

Мотор майы RAVENOL VSE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-20

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111112-001
Продукт коду:
111112-001-01-999
Штрихкод:
4014835862036



4 L

Продукт коду:
1111112-004
Продукт коду:
111112-004-01-999
Штрихкод:
4014835862067



5 L

Продукт коду:
1111112-005
Продукт коду:
111112-005-01-999
Штрихкод:
4014835862098



10 L

Продукт коду:
1111112-010
Продукт коду:
111112-010-01-999
Штрихкод:
4014835862128



20 L

Продукт коду:
1111112-020
Продукт коду:
111112-020-01-999
Штрихкод:
4014835862166



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111112-B20
Продукт коду:
111112-B20-01-888
Штрихкод:
4014835862142



60 L

Продукт коду:
1111112-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111112-D60
Продукт коду:
1111112-D60-01-888
Штрихкод:
4014835862180



208 L

Продукт коду:
1111112-208
Продукт коду:
1111112-208-01-999
Штрихкод:
4014835862241



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111112-D28

RAVENOL VSE SAE 0W-20 – полиальфаолефиндер (ПАО) негизиндеги толугу менен синтетикалык мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддув менен же ансыз, түз отун бүркүү системасы менен. USVO® жана CleanSynto® технологиялары колдонулган. USVO® технологиясынын аркасында илешкектүүлүктүн максималдуу туруктуулугу камсыздалат. Бул рецептурада илешкектүүлүктү өзгөртүүчү модификаторлор колдонулган эмес. Мындай ыкма кыймылдаткычты жакшыраак коргоону, жогорку иштөө көрсөткүчтөрүн, тазалыгын жана май алмаштыруу интервалдарын узартууну камсыз кылат. USVO® технологиясы май алмаштыруу циклинин ичинде кыйшайуудан жоготууларды болтурбайт жана кычкылданууга жогорку туруктуулукту камсыз кылат. Бул уникалдуу ыкма майлоону тездетип, сүрүлүүнү минималдаштырууга, кыймылдаткычты таза сактоого жана анын иштөөсүн жогорулатууга мүмкүндүк берет.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 сүрүлүүнү, эскирүүнү азайтат, күйүүчү майды үнөмдөйт жана мыкты төмөн температуралык касиеттерге ээ. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 жогорку сапаттагы базалык майдын негизиндеги рецептурасынын аркасында жогорку илешкектүүлүк индексине ээ. Жашыл түстө.

«Суук» ишке киргизүүдө майдын мыкты касиеттери оптималдуу майлоону камсыз кылат.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 май узак колдонулса да илешкектүүлүк классын сактап калат.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшүн азайтат.

Май алмаштыруу аралыктары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 – турбонаддув менен же ансыз, түз (непосредственный) отун бүркүү системасы бар бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн күйүүчү майды үнөмдөөчү универсалдуу мотор майы.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 VW 508 00 / 509 00 (VW Blue Oil)

спецификациясы талап кылынган кыймылдаткычтар үчүн атайын иштелип чыккан **VSE SAE 0W-20** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык маанилүү түйүндөрүн жана бөлүктөрүн дароо майлоо
- Базалык майлар жана кошумча заттардын таасири аркылуу күйүүчү майды жогорку деңгээлде үнөмдөө (FE)
- Төмөн буулануу деңгээли жана азайган май сарпталышы
- Цилиндрлерде, поршеньдерде, клапандарда, от алдыруу шамдарында кокс, лак, кислота жана топтолуулардын пайда болушун алдын алуу

- Эскирүүдөн коргоо
- Ар кандай температурада гидротолкондордун үзгүлтүксүз иштеши
- Жабуучу материалдарга карата нейтралдуу таасир
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эмиссиянын азайышы
- Катуу бөлүкчөлөрдү жакшы сиңирүү жана диспергирлөө

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	C5	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M2C 956-A1	
Тыгыздык 20°Сде	846.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	45.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	161	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.73 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	4700 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	10.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.77 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Ford WSS-M2C956-A1	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101461, 101461, 0101465, 101465, 0101462, 101462, 0101463, 101463, 0101464, 101464

FEBI

177649, 177650, 177651

Porsche

00004321046

Volkswagen Group

GR52577M2, G052577M2, G055577M2, G055577A2, G052577A2, GS52577M2, GSKR52577M2, GAUR52577M2, G052577M9, GR52577M9, G052577, G052577Z2, GS60577C2EUR, GS60577D2EUR, GS60577F2EUR, GS60577G2EUR, GOIS60577M2EUR, GS60577M2, GS60577M2EUR, GS60577M9, GVWR52577M2, GS60577M9EUR, GS60577C2, GS60577D2, GS60577F2, GS60577G2, G052577Z4, GR52577M4, G055577M4, G052577M4, GS60577M4, GS60577M4EUR, GS560577M4,

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
8 L	1111112-008-01-BFD	4014835875869
20 L	1111112-020-01-888	
60 L	1111112-060-01-888	
	1111112-060-01-999	
208 L	1111112-208-01-999	