

RAVENOL RHV Racing High Viscosity 20W-60 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 20W-60

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141101-001
Продукт коду:
1141101-001-01-999
Штрихкод:
4014835848870



4 L

Продукт коду:
1141101-004
Продукт коду:
1141101-004-01-999
Штрихкод:
4014835848900



5 L

Продукт коду:
1141101-005



10 L

Продукт коду:
1141101-010
Продукт коду:
1141101-010-01-999
Штрихкод:
4014835848931



20 L

Продукт коду:
1141101-020
Продукт коду:
1141101-020-01-999
Штрихкод:
4014835848979



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141101-B20
Продукт коду:
1141101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835848955



60 L

Продукт коду:
1141101-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141101-D60



208 L

Продукт коду:
1141101-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141101-D28

RAVENOL RHV Racing High Viscosity 20W-60 – толугу менен синтетикалык гоночтук мотор майы, заманбап бензин кыймылдаткычтары үчүн эстер жана полиальфаолефиндер ПАО негизинде иштелип чыккан.

Полимер кошулбастан өндүрүлгөн жана ASTM D6278 стандартындагы кыйшайууга байланыштуу илешкектүүлүктү жоготуу тестинен ийгиликтүү өткөн. Бул толугу менен синтетикалык май жарыш шарттарына ылайык иштелип чыккан жана курамында вольфрам камтыган атайын кошумча заттар пакетине ээ.

Жогорку илешкектүүлүк индекси, кыйшайууга жакшы туруктуулук жана атайын тандалган кошумча заттардын аркасында **RAVENOL RHV Racing High Viscosity 20W-60** спорттук режимде колдонууда мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздайт.

Өтө жогорку жумушчу температурада да мыкты майлоочу касиеттерди камсыздайт.

Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргойт. Жогорку кесилиш туруктуулугу жана туруктуу май басымы ретро-автоунаалардын двигательдеринде да мыкты майлоону камсыз кылат жана жогорку температурада бууланууга төмөн жакындык көрсөтөт.

Жарыш мотор майын колдонуу RHV Racing High Viscosity 20W-60 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жоготуулары
- Туруктуу илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрү
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Өтө жогорку температурада туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тыгыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	24.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	176.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	169	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	5 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -15°Сде	5302 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -20°Сде	9.310 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	4.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	258 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.35 %wt.	DIN 51575
Колдонуу тармагы	Opel Motorsport	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1141101-005-01-999	
20 L	1141101-020-01-888	
60 L	1141101-060-01-999	
208 L	1141101-208-01-999	