

# RAVENOL VGL 70W-80 трансмиссиялык майы

**илешкектүүлүк: 70W-80**

*Толугу менен синтетикалык*



## 1 L

Продукт коду:  
**1221112-001**  
Продукт коду:  
1221112-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835883147



## 4 L

Продукт коду:  
**1221112-004**  
Продукт коду:  
1221112-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835883178



## 10 L

Продукт коду:  
**1221112-010**  
Продукт коду:  
1221112-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835883208



## 20 L

Продукт коду:  
**1221112-020**



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1221112-B20**  
Продукт коду:  
1221112-B20-01-888  
Штрихкод:  
4014835883291



## 60 L

Продукт коду:  
**1221112-060**



## 208 L

Продукт коду:  
**1221112-208**

**RAVENOL VGL SAE 70W-80** – толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май болуп саналат жана жогорку сапаттагы базалык майлар менен атайын кошумчалар жана ингибиторлордун негизинде иштелип чыккан. Бул компоненттер берүүлөр кутусунун туура иштешин камсыздайт. Май гипоиддүү мостторду өндүргөн алдыңкы компаниялардын акыркы талаптарын эске алуу менен атайын иштелип чыккан, айрыкча BMW унаалары үчүн сунушталат.

**RAVENOL VGL SAE 70W-80** — оор иштөө шарттарында да трансмиссия агрегаттарынын ишенимдүү иштешин камсыз кылат. Температуранын кескин өзгөрүшүнө карабастан, туруктуу майлоочу пленканы сактайт.

## Колдонуу:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 жогорку жүктөм алдында иштеген башкы берүүлөрдө, өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар менен да, ансыз да (LSD), колдонууга эң ылайыктуу. Айрыкча гипоиддүү берүүлөр менен жабдылган октор үчүн сунушталат.

**RAVENOL VGL SAE 70W-80** майын өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык колдонуңуз!

## Классификациялар жана спецификациялар:

**RAVENOL VGL SAE 70W-80** төмөнкү талаптарга жана спецификацияларга ылайык келет:

**Спецификациялар:** API GL-5 + LS, MIL-L-2105 D, MT-1

**Сунуштамалар:** BMW 83222413512, BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G3, BMW Hypoid Axle Oil G4, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2

## Артыкчылыктары жана касиеттери:

**RAVENOL VGL SAE 70W-80** камсыздайт:

- Муздак абалда эң сонун агымдуулук касиети
- Эскирүүдөн жакшы коргоо, берүү кутусун ишенимдүү сактайт
- Карылыкка жогорку туруктуулук
- Абдан төмөн катып калуу температурасы
- Илешкектүүлүктүн жогорку туруктуулугу
- Иштөө учурундагы ызы-чууну азайтуу

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                              | Мааниси                                                                                                                                                    | Аудит                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| API                                              | GL-5, MT-1                                                                                                                                                 |                       |
| Талаптарга жооп берет                            | BMW 83222413512, BMW Hypoid Axle Oil G3, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2                                                   |                       |
| Спецификацияларга туура келет                    | MIL-L-2105 D                                                                                                                                               |                       |
| Тыгыздык 20°Сде                                  | 848                                                                                                                                                        | EN ISO 12185          |
| Түсү                                             | Сары-күрөң                                                                                                                                                 | визуалдык             |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                            | 9.27 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                    | DIN 51562-1           |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                             | 50.47 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                   | DIN 51562-1           |
| Илешкектүүлүк индекси VI                         | 169                                                                                                                                                        | DIN ISO 2909          |
| Муздоо температурасы                             | -63 °C                                                                                                                                                     | DIN ISO 3016          |
| Жануу температурасы                              | 214 °C                                                                                                                                                     | DIN EN ISO 2592       |
| Көбүк пайда болуу I – 24°Сде                     | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                  | ASTM D892             |
| Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде                  | 10/0 ml/ml                                                                                                                                                 | ASTM D892             |
| Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин   | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                  | ASTM D892             |
| Медине коррозия тести, 120°С / 24 саат           | 1a                                                                                                                                                         | ASTM D130             |
| Көбүк пайда болуу мүмкүнчүлүгү (Seq. I, II, III) | .                                                                                                                                                          | DIN EN 60243-1 (20°С) |
| Сунуштар                                         | BMW 83222413512, BMW 83222460128, BMW Hypoid Axle Oil G3, BMW Motorrad Hypoid Axle Oil G3, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2 |                       |
| Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -55°Сде          | 109400 mPa*s                                                                                                                                               | ASTM D2983            |

## ОЕМ аналогдору

**BMW**

83222413512, 83222460128

**Mazda**

K02001SG1