www.ravenol.kg

RAVENOL Synthetic Wind Turbines SWT 150

Вязкость: 150 | *Полностью синтетическое*

20 литров

Артикул:
1332408-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1332408-B20

60 литров

Артикул:
1332408-060

208 литров

Артикул:
1332408-208

1 000 литров

Артикул:
1332408-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Eickhoff Gearboxes QSV19.0002, Flender AS 7300, Renk 36011-11, Renk Augsburg ZAN 36011, ZF TE-ML 27D, ZF ZN-WN-145	
Соответствует требованиям	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-1, DIN 51517-2, DIN 51517-3, ISO 12925-1 CKC, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKSMP	
Подходит для	SEW gear units: IGP, XP, P-X-Series, SEW gear units: R-, K7-, F-, IG X-Series, Sumitomo/Hansen HP1, Sumitomo/Hansen HP2, Sumitomo/Hansen HPP, Sumitomo/Hansen M4ACC, Sumitomo/Hansen M5CT, Sumitomo/Hansen P4, Sumitomo/Hansen Paramax®	
Плотность при 20°C	838 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светлый	визуальный
Вязкость при 100°C	21.3 mm²/s	DIN 51659-2
Вязкость при 40°C	154 mm²/s	DIN 51659-2
Индекс вязкости VI	164	DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч	1b	ASTM D130
Рекомендации	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	